

IMPERCOAT ALUMINIO

RECUBRIMIENTO REFLECTIVO Y PROTECTOR CONCENTRADO A BASE DE PASTA DE ALUMINIO EN SOLVENTES PARA SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACIÓN ASFÁLTICA.

DESCRIPCIÓN

IMPERCOAT ALUMINIO es un recubrimiento color aluminio de uso profesional a base de pastas de aluminio, asfaltos refinados y otros aditivos de alta calidad, que se emplea como acabado reflectivo para sistemas de impermeabilización asfálticos.

USOS

• **IMPERCOAT ALUMINIO** se recomienda como acabado reflectivo para sistemas de impermeabilización asfálticos en donde se requiera una alta reflexión de los rayos solares.

VENTAJAS

- Por su alta reflexión de los rayos ultravioleta de la luz solar, **IMPERCOAT ALUMINIO** protege los sistemas de impermeabilización, controlando la degradación de los asfaltos y alargando su vida útil.
- Adhiere perfectamente a los asfaltos de aplicación en caliente o en frío, así como al metal.
- Una vez seco, no mancha y posee excelente brillo y estabilidad a la intemperie.
- Es durable y fácil de aplicar.

FORMA DE EMPLEO

IMPERCOAT ALUMINIO se aplica por medio de una brocha o equipo aspersor, procurando cubrir completamente las superficies donde se aplica, con objeto de dar una sola mano.

NOTA: si se aplica con brocha procure dar una sola aplicación y dirección, es decir un solo brochazo, con objeto de no opacar el acabado brillante.

RECOMENDACIONES

- **IMPERCOAT ALUMINIO** no debe ser diluido, ya que perderá sus propiedades.
- Evite la presencia de flamas o chispas durante su aplicación.

RENDIMIENTO TEÓRICO

IMPERCOAT ALUMINIO rinde aprox. de 6 - 8 m²/lt por mano.

PRESENTACIÓN

IMPERCOAT ALUMINIO se surte en:

- Cubeta de 18 lts.
- Bote de 4 lts.

TABLA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PRUEBA	MÉTODO	ESPECIFICACIÓN
Apariencia	-----	Líquido
Color	-----	Aluminio brillante
Densidad	ASTM D-1475	0.94 - 0.97 g/cc
% Material no volátil	ASTM D-2369	44 - 46%
Podar cubriente	Funcional	Sin rayas o puntos negros

* Condiciones de prueba establecidas por el método ASTM.

Temperatura = 25 °C

Humedad relativa = 50%

NOTA: Los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio.

ALMACENAJE

En envases cerrados, en lugares secos, frescos y protegidos contra los rayos solares, **IMPERCOAT ALUMINIO** conserva sus propiedades durante un año.

NOTA: no se exponga a fuego directo o chispas.

IMPERQUIMIA, S.A. de C.V. Periférico Sur No. 5183, Colonia Isidro Fabela, Del. Tlalpan, C.P. 14030, Ciudad de México. **Planta:** Car. Fed. Méx - Pachuca Km. 47.6, Col. Reyes Acozac, Tecamac Edo. de México, CP 55755. **Atención al Cliente:** 01800 RESUELVE(737 8358) resuelve@imperquimia.com.mx www.imperquimia.com

GARANTÍA LIMITADA, IMPERQUIMIA, S.A. DE C.V. garantiza que sus productos están libres de defectos al embarcarse desde nuestra planta, y que las recomendaciones contenidas en esta información están basadas en pruebas que consideramos confiables, sin embargo, como las condiciones en que se emplean están fuera de nuestro control, el usuario deberá hacer las pruebas necesarias para su correcta aplicación, limitándose la garantía exclusivamente a la reposición del producto probadamente defectuoso. Las reclamaciones deberán hacerse por escrito dentro de un periodo de seis meses a partir de su embarque, en caso contrario cesará nuestra responsabilidad.