

# IMPERCOAT DECOR

RECUBRIMIENTO PROTECTOR REFLECTIVO DE HULE SINTÉTICO PARA IMPERMEABILIZACIÓN ASFÁLTICA. ALTO DESEMPEÑO.

## DESCRIPCIÓN

**IMPERCOAT DECOR** es una pintura impermeable elastomérica en dispersión acuosa, formulada a base de resinas sintéticas y pigmentos minerales que le confieren buena flexibilidad y duración en exposición continua a la intemperie.

## USOS

- **IMPERCOAT DECOR** se emplea como acabado reflectivo y protector para todo tipo de sistemas de impermeabilización con tránsito ligero.
- Para la impermeabilización y decoración de muros interiores y exteriores de: concreto, mortero, tabique, block, precolados, asbesto-cemento, madera, yeso, entre otros.

## VENTAJAS

- Forma una película elástica e impermeable que previene el deterioro prematuro por intemperización de los sistemas impermeables, prolongando notablemente su vida útil.
- Debido a su gran adherencia y resistencia a la alcalinidad de concretos y morteros, no se desprende ni se descascara.
- Tiene gran impermeabilidad al agua.
- No favorece a la formación de hongos.
- Es de rápida aplicación y muy buena brocheabilidad.
- **IMPERCOAT DECOR** es ecológico, no es tóxico ni inflamable.

## FORMA DE EMPLEO

### a) PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- Como acabado reflectivo para impermeabilizaciones: una vez seca la última capa impermeable deberá limpiarse perfectamente la superficie a fin de eliminar grasas, polvo, óxidos y partículas sueltas. Se recomienda un acabado arenado o granular sobre la última capa de la impermeabilización a fin de incrementar la adherencia y durabilidad de **IMPERCOAT DECOR**.
- Como recubrimiento decorativo impermeable para muros: elimine las capas de recubrimientos o pinturas anteriores mal adheridas o deterioradas. Esta acción puede realizarse con cepillo de alambre. Lave la superficie con agua dejándola libre de grasas, polvos y partículas sueltas. Selle la superficie con **ESPACIOS SELLAVIN CONCENTRADO 10 X 2** o **ESPACIOS SELLAVIN CONTRA ALCALI 10 X 2** y resane las imperfecciones con **ESPACIOS RESANADOR** (consulte las hojas técnicas correspondientes).

### b) ACABADO

- Agite **IMPERCOAT DECOR** antes de la aplicación.
- Por medio de una brocha, rodillo, cepillo de pelo suave o pistola de aire aplique dos capas uniformes de **IMPERCOAT DECOR** (sin diluir) sobre el área, respetando el tiempo de secado entre ambas capas (de 4 a 5 hrs dependiendo de las condiciones climatológicas).
- La limpieza del equipo se puede realizar con agua, mientras **IMPERCOAT DECOR** esté aún fresco.

## RECOMENDACIONES

- No aplicar en temperaturas inferiores de 5 °C.
- No es conveniente su aplicación cuando amenace lluvia.
- No emplear sobre superficies sujetas a tránsito intenso.

## RENDIMIENTO TEÓRICO

**IMPERCOAT DECOR** cubre 2 a 4 m<sup>2</sup> / lt a dos capas dependiendo de la rugosidad del sustrato.

## PRESENTACIÓN

- IMPERCOAT DECOR** se surte en colores blanco, rojo y verde.
- Tambo de 200 lts.
  - Cubeta de 19 lts.
  - Bote de 4 lts.

## TABLA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| PRUEBA  | MÉTODO      | ESPECIFICACIÓN       |
|---|-------------|----------------------|
| Apariencia                                      | -----       | Líquido viscoso      |
| Color   | -----       | Blanco o Rojo        |
| % Material no volátil                           | ASTM D-2369 | 40 - 45% Peso        |
| Densidad  | ASTM D-70   | 1.20 - 1.30 g/cc     |
| Viscosidad Brookfield Ag. 6, 10 r.p.m.; a 25 °C | ASTM D-2196 | 11000 - 13000 cps.   |
| pH  | ASTM E-70   | 9.0 - 9.5            |
| Secado al tacto a 25 °C                         | ASTM D-1640 | 20 - 30 min          |
| Secado total a 25 °C                            | ASTM D-1640 | 24 hrs               |
| Resistencia en cámara salina                    | ASTM B-117  | 500 hrs sin cambios  |
| Resistencia al intemperismo a 240 ciclos        | ASTM D-4799 | Sin deterioro alguno |
| Lavabilidad                                     | ASTM D-2486 | 4,000 - 6,000 ciclos |
| Adherencia                                      | Funcional   | Buena                |
| Estabilidad en el envase                        | ASTM D-1849 | 24 meses             |

**NOTA:** Los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio.

## ALMACENAJE

En envases cerrados, en lugares secos, frescos y protegidos contra los rayos solares, **IMPERCOAT DECOR** conserva sus propiedades durante dos años.

**IMPERQUIMIA, S.A. de C.V.** Periférico Sur No. 5183, Colonia Isidro Fabela, Del. Tlalpan, C.P. 14030, Ciudad de México. **Planta:** Car. Fed. Méx - Pachuca Km. 47.6, Col. Reyes Acozac, Tecámac, Edo. de México, CP 55755. **Atención al Cliente:** 01800 RESUELVE(737 8358) [resuelve@imperquimia.com.mx](mailto:resuelve@imperquimia.com.mx) [www.imperquimia.com](http://www.imperquimia.com)

**GARANTÍA LIMITADA, IMPERQUIMIA, S.A. DE C.V.** garantiza que sus productos están libres de defectos al embarcarse desde nuestra planta, y que las recomendaciones contenidas en esta información están basadas en pruebas que consideramos confiables, sin embargo, como las condiciones en que se emplean están fuera de nuestro control, el usuario deberá hacer las pruebas necesarias para su correcta aplicación, limitándose la garantía exclusivamente a la reposición del producto probadamente defectuoso. Las reclamaciones deberán hacerse por escrito dentro de un periodo de seis meses a partir de su embarque, en caso contrario cesará nuestra responsabilidad.