

ESPACIOS ESTUCO APLIQ

RECUBRIMIENTO ACRILICO-CEMENTICIO TEXTURIZABLE EN POLVO. DISPONIBLE EN TRES GROSORES DE GRANO Y EN VARIOS COLORES PREAPRADOS EN FÁBRICA.

DESCRIPCIÓN

ESPACIOS ESTUCO APLIQ es un acabado impermeable en polvo, elaborado a base de cemento, granos con granulometría controlada y productos químicos, que al contacto con el agua forman una pasta fácil de manejar, que se emplea para lograr aplanados decorativos y uniformes con excelentes propiedades de impermeabilidad, adherencia, no agrietamientos y resistencia.

USOS

ESPACIOS ESTUCO APLIQ se recomienda para:

- Eliminar el repellido, el afinado y la pintura, en interiores obteniéndose acabados decorativos y texturizados.
- Para proteger tabique y decorar muros de concreto, ladrillo, block, tabicón y decorar muros de concreto ladrillo, block, tabicón, paneles de asbesto-cemento, etc.

VENTAJAS

- ESPACIOS ESTUCO APLIQ es altamente resistente.
- Ahorro en tiempo de construcción. Con una sola aplicación se eliminan tres operaciones y permite obtener un avance en obra de mayor velocidad.
- ESPACIOS ESTUCO APLIQ se puede aplicar con llana, tiroleta de aire y mecánica.
- Permite una gran variedad de acabados y texturas.
- ESPACIOS ESTUCO APLIQ no requiere de especialistas para su aplicación.
- Mejor control y administración de materiales, con calidad uniforme controlada en fábrica.

FORMA DE EMPLEO

- La superficie debe estar limpia, libre de impurezas, polvo, aceite, pintura u otros materiales mal adheridos que puedan impedir la correcta adherencia del ESPACIOS ESTUCO APLIQ.
- Si existiera pintura en la superficie deberá eliminarse mediante cepillo de alambre, para obtener una adherencia adecuada, si la superficie presenta salpicaduras cementicias o manchas de aceite se deberá limpiar o eliminar empleando **GUARDQUIM PREP LIMPIAMUROS** lavando posteriormente con agua perfectamente la superficie.
- Para lograr acabados con color uniforme es necesario llevar a cabo un fondeo de la superficie con **ESPACIOS SOTOFONDO**. El rendimiento es de aproximadamente 2 Kg/m² y el tiempo de secado al tacto es de 30 min. aplicando con llana en toda la superficie para lograr un color igual al de la textura.
- ESPACIOS ESTUCO APLIQ viene listo para usarse, en un recipiente limpio mezcle perfectamente con agua limpia en relación de 4 Kg/lit de agua (6.25 lts. de agua por sacos de ESPACIOS ESTUCO APLIQ), hasta obtener un producto homogéneo. La mezcla deberá prepararse de preferencia con equipo mecánico, en caso de elaboración manual ésta deberá agitarse 15 minutos después de haber sido preparada.
- Mezcle el material que pueda usar en la primera media hora, ya que se puede resecar y perder algunas de sus propiedades. Aplique por medio de llana, tirolera manual o compresor, el **ESPACIOS ESTUCO APLIQ**.

IMPERQUIMIA, S.A. de C.V. Periférico Sur No. 5183, Colonia Isidro Fabela, Del. Tlalpan, C.P. 14030, Ciudad de México. Planta: Car. Fed. Méx - Pachuca Km. 47.6, Col. Reyes Acozac, Tecámac Edo. de México, CP 55755. Atención al Cliente: 01800 RESUELVE(737 8358) resuelve@imperquimia.com www.imperquimia.com

GARANTÍA LIMITADA, IMPERQUIMIA, S.A. DE C.V. garantiza que sus productos están libres de defectos al embarcarse desde nuestra planta, y que las recomendaciones contenidas en esta información están basadas en pruebas que consideramos confiables, sin embargo, como las condiciones en que se emplean están fuera de nuestro control, el usuario deberá hacer las pruebas necesarias para su correcta aplicación, limitándose la garantía exclusivamente a la reposición del producto probadamente defectuoso. Las reclamaciones deberán hacerse por escrito dentro de un período de seis meses a partir de su embarque, en caso contrario cesará nuestra responsabilidad.

RECOMENDACIONES

- No usar el ESPACIOS ESTUCO APLIQ sobre aplanados de yeso, superficies vitreas, superficies impermeabilizadas o con pintura de temple, aceite o barniz.
- Si cuando esté aplicando el ESPACIOS ESTUCO APLIQ la superficie se seca, dando la apariencia que "tirona", vuelva a humedecer la superficie y continúe aplicando el producto.
- Al terminar conviene rociar con agua el material aplicado, tantas veces como sea necesario, especialmente en climas calurosos y secos. Si desea una superficie más tersa, utilice una esponja húmeda para eliminar irregularidades en su acabado o alisar con llana metálica.
- No debe aplicarse bajo la lluvia.
- No se recomienda para pisos.

PRESENTACIÓN

ESPACIOS ESTUCO APLIQ se surte en:

Saco de 40 Kg.

RENDIMIENTO TEÓRICO

ESPACIOS ESTUCO APLIQ rinde aproximadamente 2 a 2.5 Kg/m² como aplanado (una sola capa) y si se utiliza como aplanado y texturizado (dos capas), su rendimiento aproximado es de 4 a 4.5 Kg./m² dependiendo de la rugosidad de la superficie.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PRUEBA	MÉTODO	ESPECIFICACIÓN
Apariencia	-----	Polvo blanco
Densidad	ASTM - D 1475	2.0 a 2.2 g/l
Vida útil (Pot life)	Funcional	20 - 30 min
Adherencia sobre el muro	Funcional	Excelente

NOTA: Los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio.

ALMACENAJE

En envase original cerrado y bajo techo el ESPACIOS ESTUCO APLIQ mantiene sus propiedades por 6 meses.

Si existiera pintura en la superficie deberá eliminarse mediante cepillo de alambre, para obtener una adherencia adecuada, si la superficie tiene salpicaduras de cemento o manchas de aceite se deberán limpiar o eliminar empleando **GUARDQUIM PREP LIMPIAMUROS** lavando con agua perfectamente la superficie nuevamente con agua limpia el área de tratar.