

SELFLAT GYP

MORTERO CEMENTICIO POLIMÉRICO NIVELADOR DE SUPERFICIES HORIZONTALES 1cm DE ESPESOR.

DESCRIPCIÓN

SELFLATGYP es un mortero listo para usarse, elaborado a base de cemento, yeso, arenas de granulometría controlada y productos químicos, que al mezclarse con agua produce un mortero nivelante para superficies horizontales de excelente adherencia, trabajabilidad y fraguado rápido.

USOS

SELFLAT GYP se recomienda para la nivelación de pisos de concreto y/o mortero antes de aplicar el acabado final (alfombra, loseta, vinil, duela).

VENTAJAS

SELFLAT GYP posee un excelente adherencia sobre el sustrato a nivelar. La consistencia fluida de **SELFLAT GYP** favorece y facilita la aplicación logrando una nivelación perfecta.

FORMA DE EMPLEO

A) PREPARACION DE LA SUPERFICIE

El mortero o concreto existente debe estar libre de grietas y perfectamente fraguado antes de aplicar el **SELFLAT GYP**. La superficie debe estar limpia, libre de impurezas, polvo, aceite, pintura u otros materiales mal adheridos que puedan impedir la correcta adherencia del **SELFLAT GYP**.

Previo colocación de **SELFLAT GYP** la superficie debera estar completamente hidratada para que nivele el producto.

B) PREPARACION DE LA MEZCLA

SELFLAT GYP debe mezclarse en la siguiente relación: 20 Kg de **SELFLAT GYP** (1 saco) con 6.5 L de agua limpia. La mezcla debe realizarse manual o mecánicamente con taladro equipado con aspas.

C) APLICACION

Permita el reposo de la mezcla por unos minutos y mezcle nuevamente antes de aplicar. Para obtener excelente adherencia aplique **UNECRETO TEK** como primario en la superficie. Aplique **SELFLAT GYP** con equipo de dispersión o manualmente debe ser uniforme a 1 cm de espesor, permita que seque por un lapso de 3 a 4 hrs. para transitar y 24 hrs. para la aplicación del acabado.

RECOMENDACIONES

La cantidad de agua recomendada es únicamente una guía y puede variar dependiendo de las condiciones de la obra.

La cantidad de agua deberá ajustarse dependiendo de la fluidez requerida. Utilice agua limpia.

IMPERQUIMIA, S.A. DE C.V. Periférico Sur No. 5183, Colonia Isidro Fabela, Del. Tlalpan, México D.F., C.P. 14030.

Planta: Tecámac, Edo. de Méx., Tel. (01779) 796 2220 Fax. (01779) 796 0433. Atención al Cliente: 01800 RESUELVE(737 8358) resuelve@imperquimia.com.mx www.imperquimia.com

GARANTÍA LIMITADA. IMPERQUIMIA, S.A. DE C.V. garantiza que sus productos están libres de defectos al embarcarse desde nuestra planta, y que las recomendaciones contenidas en esta información están basadas en pruebas que consideramos confiables, sin embargo, como las condiciones en que se emplean están fuera de nuestro control, el usuario deberá hacer las pruebas necesarias para su correcta aplicación, limitándose la garantía exclusivamente a la reposición del producto probadamente defectuoso. Las reclamaciones deberán hacerse por escrito dentro de un periodo de seis meses a partir de su embarque, en caso contrario cesará nuestra responsabilidad.

RENDIMIENTO TEÓRICO

Un saco de 20 Kg de **SELFLAT GYP** rinde aproximadamente 1.2 m² con un espesor de 1 cm.

PRESENTACIÓN

El **SELFLAT GYP** se surte en sacos de 20 Kg.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PRUEBA	MÉTODO	ESPECIFICACIÓN
Apariencia	-----	Polvo gris
Tiempo de fraguado	-----	3 a 4 hrs. transitable.
Tiempo de fraguado total	-----	24 hrs.
Resistencia a la compresión	-----	1 día= 20 kg/cm ² 7 días= 60 kg/cm ² 28 días= 110 kg/cm ²

ALMACENAJE

SELFLAT GYP debe almacenarse siempre bajo techo, por tratarse de un producto que contiene cemento. Se deberá tener cuidado para que no quede en contacto con humedad.

Se debe resguardar bajo techo y sobre tarimas el **SELFLAT GYP** conserva sus propiedades por 6 meses.